



**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

GRUNTOMAL
grunt do drewna, zmniejsza zużycie emalii

Zakres stosowania:

Farba przeznaczona do pierwszego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tynków uprzednio zapokostowanych. Stosuje się również do malowania wyrobów stalowych uprzednio zagruntowanych farbami przeciwrdzewnymi.

Główne cechy:

- ⇒ Wysoka wydajność
- ⇒ Doskonała przyczepność do podłoża
- ⇒ Perfekcyjne krycie
- ⇒ Wyrównanie chłonności podłoża
- ⇒ Zmieszenie zużycia emalii

Kolor	biały
Wygląd powłoki	gładka
Lepkość, 20±2°C, [mPas]	820 ÷ 1040
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,70
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h]	24
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 6
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l
Rozcieńczalnik	do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.
- Podłoże stalowe zagruntować podkładem antykorozyjnym UNIKOR C marki Dekoral.
- Podłoże drewniane - pokostem lnianym marki Drewnochron lub DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym.
- Tynki mineralne - pokostem lnianym marki Drewnochron.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania w ilości max 2% obj.
- Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zaleca się nakładanie warstw: 1-2.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 6h.

3. Dodatkowe informacje

- Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosić co najmniej +5 °C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-SKDP-029
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU:	24.30.12-29.00
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR): 450g/l (2007)/350g/l (2010). Produkt zawiera max. 350 g/l.

Opakowanie handlowe 1L, 5L, 10L
